

Технічні характеристики керамічних блоків Leiertherm

Leiertherm(виробництво Petrovany, Словаччина)		LT 45 N+F	LT 38 N+F	LT 30 N+F	LT 25 N+F	LT 11.5 N+F	LT 8 N+F
Розмір	мм	450x250x238	380x250x238	300x250x238	250x375x238	115x500x238	80x500x238
Витрата	шт/м ²	16	16	16	10,7	8	8
Витрата	шт/м ³	35,6	42,1	53,3	42,8	69,6	100
Вага	кг	19	15,9	13	15,9	12,7	8,88
Кількість на піддоні	шт	48/60	60/72	80/96	60/72	100/120	120
Еквівалент умовної цегли	НФ	13,62	11,5	9,08	11,44	7,4	4,95
Міцність на стик	Мпа	10	10 або 15	10 або 15	10 або 15	10	10
Товщина стіни без оздоблення	мм	450	380	300	250	115	80
Витрата кладочного розчину	л/м ²	32	26	20	17	9	5,5
Коефіцієнт теплопровідності	Вт/мК	0,156	0,164	0,162	0,232	0,232	0,232
Термічний опір кладки	м ² С/Вт	3,09*/2,66**	2,79*/2,39**	1,55	0,94	0,54	0,54
Коефіцієнт дифузії		0,033 - 0,053					
Клас вогнестійкості		A1					